

Thomsit

FA 97

SAMOIZRAVNAVAJUĆA MASA S VLAKNIMA

Samoizravnavaјуća masa s vlaknima za debljine 3 - 15 mm u jednoj radnoj fazi

OSOBI NE

- Pogodna za drvene podloge
- Bez kazeina / proteina
- Prilikom mješanja malo praši
- Samoizravnavaјуća
- Pogodna za strojnu primjenu
- Visoka čvrstoća
- Otporna na kotačiće namještaja

PODRUČJE UPORABE

Thomsit FA 97 je samoizravnavaјуća masa s vlaknima, malih napreznja za većinu podloga uključujući daščane podove i podove od šperploče. Mogućnost nanošenja u debljini od 3 - 15 mm u jednoj radnoj fazi. Posebno pogodna za strojnu primjenu. Otporna na kotačiće namještaja > 3 mm. Isključivo za unutarnju primjenu, ne koristiti kao završni sloj. Brzo veže i suši neovisno o debljini sloja. Mogućnost hodanja već nakon 2,5 sata. Visoko konačno stvrdnjavanje i vlačna čvrstoća. Prikladna za površine s podnim grijanjem.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti bez pukotina, primjerene krutosti i tvrdoće, stalno suha i čista. Stari materijali u potpunosti očišćeni ili svedeni na minimum radi ostvarenja što bolje veze. Ukoliko je potrebno, ovisno o podlozi i njenom stanju, pripremiti je odgovarajućim Thomsit pretpremazom.

PRIMJENA

Thomsit FA 97 mora biti izmješšan u čistoj posudi s čistom vodom (6,0 ltr / po 25 kg vreći). Izmješšati materijal mikserom do potpunog nestanka grudica. Materijal na željenu debljinu



nanositi gleterom. Mogućnost strojne pripreme i nanošenja materijala. Izbjegavati izlaganje direktnoj sunčevoj svjetlosti. Voditi računa o vremenskim uvjetima, toplina skraćuje vrijeme rada i vezivanja i obrnuto hladnoća produžuje.

Tehnologija za profesionalce

Thomsit

TEHNIČKI PODACI

Boja:	siva
Materijal u:	prahu s vlaknima
Gustoća praha:	1,3 kg / ltr
Omjer mješanja:	6,0 ltr vode za 25 kg FA 97
Potrošnja:	1,5 kg / m ² za 1 mm debljine
Početak stvrdnjavanja:	45 - 90 minuta
Završetak stvrdnjavanja:	50 - 100 minuta
Mogućnost hodanja:	nakon 2,5 sata
Mogućnost daljnje obrade:	nakon 24 sata
Sadržaj pakiranja:	25 kg papirnata vreća
Skladištenje:	6 mjeseci u normalnim uvjetima

OBRATITE PAŽNJU

Ne koristiti Thomsit FA 97 za izradu velikih površina glazure, te kao završni sloj. Thomsit FA 97 je smjesa posebnog cementa sa odabranim aditivima i rezanim vlaknima, bez kazeina i proteina. Sadrži cement koji s vodom reagira alkalno, stoga zaštitite oči i kožu. U slučaju kontakta s kožom temeljito isperite čistom vodom. U slučaju kontakta s očima isperite čistom vodom i potražite liječničku pomoć. Izbjegavajte udisanje suhog praha. Prilikom rada koristite osobnu zaštitnu opremu: rukavice, naočale. Ne istresajte materijal u odvodne kanale. Ostatak nepotrošenog materijala ili materijala kojemu je prošao rok uporabe izmješajte s vodom, ostavite da otvrdne, te ga onda deponirajte na zakonom predviđena mjesta. Prazna pakiranja pravilno deponirajte ili reciklirajte.

Proizvođač / Izvoznik:
Henkel Magyarorszá, Mađarska

Uvoznik / Informacije:
Henkel Croatia d.o.o.
Budmanijeva 1
Tel 01 6008 171
Gsm 098 309 721
Fax 01 6008 272

www.thomsit.com



Tehnologija za profesionalce