

Thomsit

P 600

LJEPILO ZA PARKET I DRVENE PODNE OBLOGE

Lijepi parket i drvene blokove za oblaganje podova

OSOBI NE

- Ostvaruje elastično ljepljenje u skladu s DIN 281
- Dobro početno prijanjanje
- Brzo stezanje
- Visoka početna snaga ljepljenja
- Vrlo visoka konačna snaga ljepljenja
- Prikladno za uporabu na grijanim podnim površinama
- Prikladno za uporabu na podlogama za zvučnu izolaciju TF 303 i TF 305

PODRUČJE UPORABE

Sintetičko ljepilo na bazi otapala za mozaik-parket, parket u obliku letvica, egzotik-parket, masivni parket debljine 10mm, lamel-parket. Također je prikladno za 3-slojni gotovi montažni parket i montažni parket malog formata debljine >14mm, kao i za polaganje drvenih blokova na upijajuće i neupijajuće podloge. Ostali montažni parketi malog formata, moraju se ljepiti s P 625 ili trebate zatražiti dodatne informacije.

Montažne parketne ploče velikog formata ili montažne parketne daske moraju se polagati tehnikom plutajućeg parketa i ljepiti po načelu pero-žljeb. Molimo proučite upute proizvođača. P 600 također je prikladno za ljepljenje parketnih letvica i gotovog montažnog parketa malog formata, kako je gore opisano, na Thomsit podloge za zvučnu izolaciju TF 303 i TF 305.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti suha, čista, bez pukotina i otporna na pritisak i naprezanje. Anhidritne i plivajuće anhidritne estrihe i, ako je potrebno, cementne estrihe, moraju se premazati razrijeđenim ljeplilom (2 dijela ljepila na 1 dio R 733), i ostaviti da se dobro osuše. Eventualne neravnine treba poravnati odgovarajućom



Thomsit masom za izravnavanje. Kod takvog postupka treba predvidjeti duža vremena stezanja.

PRIMJENA

Ljepilo ravnomjerno nanesite na podlogu pomoću nazubljene lopatice B3 ili 23/48. Ljepilo nanesite samo na površinu koju možete obložiti parketom u roku od 10 minuta. Kontrolirajte količinu ljepila na poleđini parketa. Pomoću razmaknica ostavite razmak do zida od najmanje 10mm. Mozaik parket polaže se na ljepilo, tako da se položi jedan cijeli red i postigne ravna linija polaganja, a nakon toga se parket sabije. Nakon toga polažete slijedeće ploče. Stalno provjeravajte jeste li nanijeli dovoljno ljepila. Ljepilo koje izlazi iz spojeva očistite krpom. Razmaknice izvadite odmah nakon polaganja parketa. Vremena stezanja ovise o vlažnosti drveta, o karakteristikama podloge i o klimatskim uvjetima u prostoriji.

Tehnologija za profesionalce

Thomsit

TEHNIČKI PODACI

Boja:	bež		
Viskozitet:	viskozno		
Specifična težina:	1,5 kg/l		
Potrošnja:	Mozaik parket	800-1000 g/m ²	lopatica B3
	Parket u letvicama		
	Laminatni parket		
	Masivni parket 10 mm	1200-1600 g/m ²	lopatica 23/48
	Lamel-parket		
	Drvene daske		
Otvoreno vrijeme:	nema		
Vrijeme prikladnosti za rad:	cca. 10 minuta, ovisno o temperaturi i relativnoj vlazi		
Vrijeme nakon kojeg se ljepljena površina može opteretiti:			
	upijajuće podloge	minimalno 24 sata	
	izravnate podloge	minimalno 48 sati	
	iverica	48 sati	
Mogućnost daljnje obrade:	najmanje 3 dana, za masivni parket od 10 mm, 10 dana		
Temperaturna stabilnost za transport i skladištenje:	-10°C do +50°C		
Temperaturna stabilnost nakon konačnog stezanja:	do max. +50°C (prikladno za grijane podne površine)		
Otpornost na vodu:	otporno na vlagu nakon sušenja		
Rok skladištenja:	12 mjeseci pod normalnim klimatskim uvjetima		

OBRATITE PAŽNJU

Kad se podne obloge polažu na grijane podne površine, grijanje treba raditi 10 dana prije početka polaganja. Prije početka polaganja grijanje treba isključiti; zimi grijanje treba smanjiti na pola snage (temperatura poda 20°C). 72 sata nakon dovršetka polaganja podnih obloga, grijanje se može pustiti u rad punom snagom.

Molimo pridržavajte se uputa proizvođača podnih obloga, posebice onih o vremenu koje treba proći prije nego li je tretirana podloga spremna za polaganje podnih obloga. Otvoreno vrijeme i vremena prikladnosti za rad ovisi o temperaturi, relativnoj vlazi i poroznosti podloge. Ta su vremena kraća pri visokim temperaturama i niskoj vlazi, odnosno duža pri niskim temperaturama i velikoj vlazi.

Proizvođač / Izvoznik:
Henkel Magyarorszá, Mađarska

Uvoznik / Informacije:
Henkel Croatia d.o.o.
Budmanijeva 1
Tel 01 6008 171
Gsm 098 309 721
Fax 01 6008 272

www.thomsit.com



Tehnologija za profesionalce