

Thomsit

P 630

POLIURETANSKO LJEPILO ZA PARKET

Jednokomponentno poliuretansko ljepilo za parket, laminat i podove od masivnog drveta

OSOBI NE

- Jednokomponentno
- Bez otapala i vode
- Jednostavna uporaba
- Umanjuje buku hodanja
- Elastično
- Široka mogućnost primjene
- Prikladno i za površine s podnim grijanjem

PODRUČJE UPORABE

Jednokomponentno poliuretansko ljepilo za ljepljenje svih vrsta parketa na upojne podloge. Thomsit P 630 pogodan je za ljepljenje mozaik parketa, parketa u obliku letvica, masivnog parketa debljine 10 mm, lamel parketa, gotovog parketa, panel parketa, podova od masivnog drveta i laminata na upojne podloge. Prikladno za ljepljenje parketnih letvica i gotovog montažnog parketa u sistemu s Thomsit zvučnim izolacijama TF 303 / TF 305 / TF 302. Brzo nanošenje, lijepi elastično s vrlo visokom krajnjom čvrstoćom. Pogodno je i za sisteme podnog grijanja.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga na koju se lijepi mora biti u skladu s normama DIN 18 356, potpuno suha, čista i bez pukotina, primjerene krutosti i tvrdoće, bez razdvojivih sastojaka. Stari materijali u potpunosti očišćeni ili svedeni na minimum radi ostvarenja što bolje veze. Ukoliko je potrebno, ovisno o podlozi i njenom stanju pripremiti je odgovarajućim Thomsit pretpremazom. Izvršiti ispitivanje vlažnosti podloge, te ukoliko je postotak vlažnosti podloge previsok koristiti Thomsit R 755 membranu.



PRIMJENA

Thomsit P 630 nanosi se na pripremljenu podlogu odgovarajućom nazubljenom lopaticom (B3 ili B17). Odabir ovisi o tipu materijala i vrsti poledine završne obloge, radi ostvarenja što bolje veze. Podne završne obloge polažite prema uputstvima proizvođača. Razmažite ljepilo lopaticom po podlozi, nanosite odjednom samo toliko ljepila koliko možete postaviti parketa u roku od 30 do 45 minuta, ovisno o temperaturi i ostalim utjecajima okoline. Osigurajte potpunu vezu parketa i ljepila za vrijeme postave i namještanja. Daljnja obrada parketa može početi najranije nakon 24 sata kad je postignuta potpuna čvrstoća spoja. Jednom osušeno ljepilo više nema vezna svojstva.

Tehnologija za profesionalce

Thomsit

TEHNIČKI PODACI

Boja:	bež	
Viskozitet:	pasta	
Specifična težina:	1,6 kg / ltr	
Potrošnja:	lopatica B3	800 - 1100 g / m ²
	lopatica B17	1000 - 1400 g / m ²
Otvoreno vrijeme:	30 - 45 minuta	
Mogućnost daljnje obrade:	nakon 24 sata	
Temperatura skladištenja i transporta:	0 °C do +50 °C	
Temperaturna otpornost ugrađenog materijala:	-20 °C do +50 °C	
Sadržaj pakiranja:	15 kg kanta	
Skladištenje:	6 mjeseci u normalnim uvjetima	

OBRATITE PAŽNJU

Primjena previše ljepila, nedovoljna suhoća parketa ili podloge, može uzrokovati odvajanje od površine. Ako je relativna vlažnost veća od 75 %, temperatura podloge ispod 15 °C i sobna temperatura ispod 18 °C, nisu zadovoljeni uvjeti za polaganje parketa. Radi raznolikosti materijala koji se lijepi i uvjeta za rad, preporuča se prije ljepljenja izrada probnog uzorka. U slučaju kontakta s očima, isperite obilno čistom vodom i potražite hitno liječničku pomoć. Ne gutati. Ne udisati pare. Prilikom rada koristiti osobnu zaštitnu opremu: rukavice, naočale, radno odjelo. Ne istresajte materijal u odvodne kanale. Ostatak nepotrošenog materijala ili materijala kojemu je prošao rok uporabe ostavite da otvrdne, te ga onda deponirajte na zakonom predviđena mjesta. Prazna pakiranja pravilno deponirajte ili reciklirajte.

Proizvođač / Izvoznik:
Henkel Magyarország, Mađarska

Uvoznik / Informacije:
Henkel Croatia d.o.o.
Budmanijeva 1
Tel 01 6008 171
Gsm 098 309 721
Fax 01 6008 272

www.thomsit.com



Tehnologija za profesionalce