

# Thomsit

## RS 88

### BRZOVEZUJUĆA REPARATurna MASA

Reparaturna brzovezujuća izravnavajuća masa za sanaciju podloga i zidova

#### OSOBI NE

- Brzo sušenje
- Bez kazeina / proteina
- U jednoj radnoj fazi 1 - 100 mm
- Vertikalna i horizontalna primjena
- Mala naprezanja
- Otporna na kotačiće namještaja

#### PODRUČJE UPORABE

Thomsit RS 88 je izravnavajuća masa malih naprezanja za sanaciju, punjenje i zaglađivanje podloga i zidova. Idealna za punjenje, izravnavanje i zaglađivanje stubišta i izradu rampi. Mogućnost nanošenja u jednoj radnoj fazi 1 - 100 mm, te s dodatkom kvarcnog pijeska i preko 100 mm debljine. Prikladan za površine s podnim grijanjem. Isključivo za unutarnju primjenu, ne koristiti kao završni sloj. Može se miješati s mršavim mortom. Brza i jednostavna primjena. Brzo vezivanje i malo skupljanje. Mogućnost hodanja nakon 30 - 60 minuta.

#### PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti bez pukotina, primjerene krutosti i tvrdoće, stalno suha i čista. Stari materijali u potpunosti očišćeni ili svedeni na minimum radi ostvarenja što bolje veze. Ukoliko je potrebno, ovisno o podlozi i njenom stanju pripremiti je odgovarajućim Thomsit pretpremazom.

#### PRIMJENA

Thomsit RS 88 mora biti izmještan u čistoj posudi s čistom vodom (5,5 - 6,5 ltr / po 25 kg vreći). O omjeru vode ovisi količina materijala, odnosno mjesto primjene (suh / tekući).



Izmješati materijal do potpunog nestanka grudica. Materijal na željenu debljinu i oblik nanositi gleterom. Thomsit RS 88 može se rezati, oblikovati i zaglađivati nakon otprilike 15 minuta, vlažeći vodom i oblikujući gleterom. Izbjegavati izlaganje direktnoj sunčevoj svjetlosti. Voditi računa o vremenskim uvjetima, toplina skraćuje vrijeme rada i vezivanja i obrnuto, hladnoća produžuje. Dodavanje kvarcnog pijeska (do 30 %), za sobom ne povlači i dodavanje vode prilikom miješanja.

**Tehnologija za profesionalce**

# Thomsit

## TEHNIČKI PODACI

Boja:	siva
Materijal u:	prahu
Gustoća praha:	1,4 kg / ltr
Potrošnja:	1,5 kg / m <sup>2</sup> za 1 mm debljine
Omjer mješanja:	5,5 ltr vode za 25 kg RS 88 (punjenje) 6,5 ltr vode za 25 kg RS 88 (zaglađivanje)
Početak stvrdnjavanja:	oko 15 minuta
Završetak stvrdnjavanja:	oko 30 minuta
Mogućnost hodanja:	nakon 30 - 60 minuta
Mogućnost daljnje obrade:	nakon 4 - 24 sata
Sadržaj pakiranja:	25 kg papirnata vreća
Skladištenje:	6 mjeseci u normalnim uvjetima

## OBRATITE PAŽNJU

Ne koristiti Thomsit RS 88 za izradu velikih površina glazure, te kao završni sloj. Thomsit RS 88 je smjesa posebnog cementa sa odabranim aditivima i agregatima, bez kazeina i proteina. Sadrži cement koji s vodom reagira alkalno, stoga zaštitite oči i kožu. U slučaju kontakta s kožom temeljito isperite čistom vodom. U slučaju kontakta s očima isperite čistom vodom i potražite liječničku pomoć. Izbjegavajte udisanje suhog praha. Prilikom rada koristite osobnu zaštitnu opremu: rukavice, naočale. Ne istresajte materijal u odvodne kanale, ostatak nepotrošenog materijala ili materijala kojemu je prošao rok uporabe izmješajte s vodom, ostavite da otvrdne, te ga onda deponirajte na zakonom predviđena mjesta. Prazna pakiranja pravilno deponirajte ili reciklirajte.

**Proizvođač / Izvoznik:**  
Henkel Magyarorszá, Mađarska

**Uvoznik / Informacije:**  
Henkel Croatia d.o.o.  
Budmanijeva 1  
Tel 01 6008 171  
Gsm 098 309 721  
Fax 01 6008 272

[www.thomsit.com](http://www.thomsit.com)



*Tehnologija za profesionalce*