

## Priprema podloge pomoću Thomsit temeljnih premaza, osnovnih slojeva i masa za niveliranje

Podloga Priprema	Cementni estrih	Kalcij-sulfatni estrih	Cement	Tekući cement, vakumirani beton	Estrih od lijevanog asfalta	Vrući asfalt/asfalt, fini beton	Magnezitni estrih	Drvene podne ploče	V 100 iverica	Elementi od suhog estriha	Keramičke pločice, terrazzo/kameni pod	Epoksidni/poliesterski premazi od smole	Metali	Prigušni donji sloj	Prikladnost Thomsit proizvoda za parket	Omjeri za miješanje cementnih proizvoda		Pokrivanje (približna vrijednost)		GISCODE
	Četkanje / usisavanje	Pjeskarenje, četkanje, usisavanje	Četkanje / usisavanje	Obrada strujom sačme ili brušenje, usisavanje	Usisavanje	Usisavanje	Obrada strujom sačme ili brušenje, usisavanje	Pjeskarenje, usisavanje (TF 300)	Usisavanje	usisavanje	Pjeskarenje, ako je potrebno obraditi strujom sačme, usisavanje	Obrada strujom sačme ili brušenje, usisavanje	Uklanjanje masti, pjeskarenje, usisavanje			Konzistencija	Voda u l/25 kg	g/m <sup>2</sup>	Debljina sloja u kg/m <sup>2</sup> /mm	
<b>Nanošenje predpremaza – nanošenje osnovnog sloja - brtvljenje</b>																				
<b>R 755</b> Epoksidna membrana	○		●	●	●*		●				●	●	●		●				300-600	RE1
<b>R 760</b> Disperzijski predpremaz za neupojne podloge					●*			●			●	○							100	D 1
<b>R 766</b> Univerzalni disperzijski predpremaz	●	●	●	○	●*			●	●	●	●	○			●				40-150	D 1
<b>R 777</b> Penetracijski disperzijski predpremaz za upojne podloge	●	●	●	○					●	●					●				100-300	D 1
<b>Operacija zatvaranja pukotina i popravka</b>																				
<b>R 726</b> Epoksidna 2K brzосуšuća smola	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●		●				prema zahtjevu	
<b>R 727</b> Epoksidna 2K smola bez otapala	●	●	●	●	○		●	●	●	●	●	●			●				prema zahtjevu	RE1
<b>R 755</b> Epoksidna membrana	●	●	●	●	●		●				●	●			●				prema zahtjevu	RE1
<b>Punjenje</b>																				
<b>RS 88</b> Brzovezujuća reparaturna masa	●	●	●	●	●		●	X	X	X	●	●			●		kruto 5.5 prošireno 6-6.5		1.5	ZP 1
<b>Niveliranje</b>																				
<b>DD</b> Univerzalna masa za niveliranje za debljine sloja 0,5-5mm	●	●	●	●	○		●			●	●	●					Samoizravnavanje	6	1.5	ZP 1
<b>DA</b> Brzovezujuća samoizravnavajuća masa za debljine sloja od 1-10mm	●	●	●	●			○			●	○						Samoizravnavanje	6	1.6	
<b>DH Maxi</b> Debeloslojna brzovezujuća samoizravnavajuća masa za debljine sloja 3-30mm	●	●	●	●	●		●			●	●	●			●		Samoizravnavanje	5,0-5,5	1.75	
<b>FA 97</b> Masa za niveliranje s vlaknima za debljine sloja 3-15mm	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●			●		Samoizravnavanje	6	1.5	Stupanj nazubljenja R2 dobiven metodom skalpela
<b>Nanošenje i zamjena glazure</b>																				
<b>DE 95</b> Tankoslojni estrih (3-40mm)	●	●	●	●	●		●				●	●			●**	tekuće	5		1.8	ZP 1
<b>SE 93</b> Brzovezujući cementni estrih			●	●											●	kruto				ZP 1

\* po potrebi  
\*\* od 10 mm